



IDENTITY FLOORING

ISO 10582:2017 Heterogeneous PVC	EN	DE	FR	NL	ES	PL	Dryback 2.5 mm
ISO 24346:2006	Overall thickness	Gesamtstärke	Épaisseur totale	Totale dikte	Espesor total	Całkowita grubość	2.5 mm
ISO 24340:2006	Thickness of the wear layer	Stärke Nutzschrift	Épaisseur de couche d'usure	Dikte van de slijtlaag	Espesor capa de uso	Grubość warstwy ścieralnej	0.55 mm + polyurethane
ISO 23997:2008	Weight	Gewicht	Poids	Gewicht	Peso	Waga	+/- 4.40 kg/m²
ISO 23999:2021	Dimensional stability	Dimensionsstabilität	Stabilité dimensionnelle	Dimensionale stabiliteit	Estabilidad dimensional	Stabilność wymiarowa	pass
ISO 10582:2017	Usage category	Beanspruchungsklasse	Catégorie d'utilisation	Gebruikscategorie	Categoría de uso	Kategoria użytkowania	33 - Intensive commercial use
EN 13893:2002	Slip resistance	Rutschhemmung	Antidérapant	Slipweerstand	Resistencia al deslizamiento	Odporność na poślizg	0.36 µ
EN 13501-1:2018	Classification of burning behaviour	Brandverhalten	Comportement à la feu	Brandgedrag	Comportamiento al fuego	Klasyfikacja zachowania	Bfl - s1
	Underfloor heating	Fußbodenheizung	Chauffage par le sol	Vloerverwarming	Calefacción para suelo radiante	Ogrzewanie podłogowe	28 °C



IDENTITY FLOORING

ISO 10582:2017 Heterogeneous PVC	EN	DE	FR	NL	ES	PL	Dryback 2.0 mm
ISO 24346:2006	Overall thickness	Gesamtstärke	Épaisseur totale	Totale dikte	Espesor total	Całkowita grubość	2,0 mm
ISO 24340:2006	Thickness of the wear layer	Stärke Nutzschrift	Épaisseur de couche d'usure	Dikte van de slijtlaag	Espesor capa de uso	Grubość warstwy ścieralnej	0.3 mm + polyurethane
ISO 23997:2008	Weight	Gewicht	Poids	Gewicht	Peso	Waga	3,5 kg/m²
ISO 23999:2021	Dimensional stability (average value) In longitudinal direction In cross direction	Dimensionsstabilität (Durchschnittswert) In Längsrichtung In Querrichtung	Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne) En direction longitudinale En direction transversale	Dimensionale stabiliteit (gemiddelde waarde) In lengterichting In dwarsrichting	Estabilidad dimensional (valor promedio) En dirección longitudinal En dirección transversal	Stabilność wymiarowa (wartość średnia) W kierunku wzdłużnym W kierunku poprzecznym	< 0.25% < 0.25%
ISO 10582:2017	Usage category	Beanspruchungsklasse	Catégorie d'utilisation	Gebruikscategorie	Categoría de uso	Kategoria użytkowania	23 - Intensive domestic use 31 - Light commercial use
EN 13893:2002	Slip resistance	Rutschhemmung	Antidérapant	Slipweerstand	Resistencia al deslizamiento	Odporność na poślizg	0.4 µ
EN 13501-1:2018	Classification of burning behaviour	Brandverhalten	Comportement à la	Brandgedrag	Comportamiento al fuego	Klasyfikacja zachowania	Bfl - s1



IDENTITY FLOORING

EN 16511:2023 Heterogeneous PVC	EN	DE	FR	NL	ES	PL	Click 5.5 mm
ISO 24346:2006	Overall thickness	Gesamtstärke	Épaisseur totale	Totale dikte	Espesor total	Całkowita grubość	5.5 mm
ISO 24340:2006	Thickness of the wear layer	Stärke Nutzschicht	Épaisseur de couche d'usure	Dikte van de slijtlaag	Espesor capa de uso	Grubość warstwy ścieralnej	0.55 mm + polyurethane
ISO 23997:2008	Weight	Gewicht	Poids	Gewicht	Peso	Waga	
ISO 23999:2021	Dimensional stability (average value) In longitudinal direction In cross direction	Dimensionsstabilität (Durchschnittswert) In Längsrichtung In Querrichtung	Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne) En direction longitudinale En direction transversale	Dimensionale stabiliteit (gemiddelde waarde) In lengterichting In dwarsrichting	Estabilidad dimensional (valor promedio) En dirección longitudinal En dirección transversal	Stabilność wymiarowa (wartość średnia) W kierunku wzdłużnym W kierunku poprzecznym	< 0.25% < 0.25%
ISO 10582:2017	Usage category	Beanspruchungsklasse	Catégorie d'utilisation	Gebruikscategorie	Categoría de uso	Kategoria użytkowania	23 - Intensive domestic use 31 - Light commercial use
EN 13893:2002	Slip resistance	Rutschhemmung	Antidérapant	Slipweerstand	Resistencia al deslizamiento	Odporność na poślizg	0.48 μ
EN 13501-1:2018	Classification of burning behaviour	Brandverhalten	Comportement à la	Brandgedrag	Comportamiento al fuego	Klasyfikacja zachowania	Bfl - s1
	Underfloor heating	Fußbodenheizung	Chauffage par le sol	Vloerverwarming	Calefacción para suelo radiante	Ogrzewanie podłogowe	28 °C



IDENTITY FLOORING

EN 16511:2023 Heterogeneous PVC	EN	DE	FR	NL	ES	PL	Click 5.2 mm
ISO 24346:2006	Overall thickness	Gesamtstärke	Épaisseur totale	Totale dikte	Espesor total	Całkowita grubość	5.2 mm
ISO 24340:2006	Thickness of the wear layer	Stärke Nutzschicht	Épaisseur de couche d'usure	Dikte van de slijtlaag	Espesor capa de uso	Grubość warstwy ścieralnej	0.55 mm + polyurethane
ISO 23997:2008	Weight	Gewicht	Poids	Gewicht	Peso	Waga	±8.9 kg/m²
ISO 23999:2021	Dimensional stability (average value) In longitudinal direction In cross direction	Dimensionsstabilität (Durchschnittswert) In Längsrichtung In Querrichtung	Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne) En direction longitudinale En direction transversale	Dimensionale stabiliteit (gemiddelde waarde) In lengterichting In dwarsrichting	Estabilidad dimensional (valor promedio) En dirección longitudinal En dirección transversal	Stabilność wymiarowa (wartość średnia) W kierunku wzdłużnym W kierunku poprzecznym	< 0.25% < 0.25%
ISO 10582:2017	Usage category	Beanspruchungsklasse	Catégorie d'utilisation	Gebruikscategorie	Categoría de uso	Kategoria użytkowania	23 - Intensive domestic use 31 - Light commercial use
EN 13893:2002	Slip resistance	Rutschhemmung	Antidérapant	Slipweerstand	Resistencia al deslizamiento	Odporność na poślizg	0.48 µ
EN 13501-1:2018	Classification of burning behaviour	Brandverhalten	Comportement à la	Brandgedrag	Comportamiento al fuego	Klasyfikacja zachowania	Bfl - s1
	Underfloor heating	Fußbodenheizung	Chauffage par le sol	Vloerverwarming	Calefacción para suelo radiante	Ogrzewanie podłogowe	28 °C



IDENTITY FLOORING

EN 651:2011 Heterogeneous PVC	EN	DE	FR	NL	ES	PL	Click 70-05
ISO 24346:2006	Overall thickness	Gesamtstärke	Épaisseur totale	Totale dikte	Espesor total	Całkowita grubość	7 mm
ISO 24340:2006	Thickness of the wear layer	Stärke Nutzschrift	Épaisseur de couche d'usure	Dikte van de slijtlaag	Espesor capa de uso	Grubość warstwy ścieralnej	0.55 mm + polyurethane
ISO 23997:2008	Weight	Gewicht	Poids	Gewicht	Peso	Waga	±12.3 kg/m²
ISO 23999:2021	Dimensional stability (average value) In longitudinal direction In cross direction	Dimensionsstabilität (Durchschnittswert) In Längsrichtung In Querrichtung	Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne) En direction longitudinale En direction transversale	Dimensionale stabiliteit (gemiddelde waarde) In lengterichting In dwarsrichting	Estabilidad dimensional (valor promedio) En dirección longitudinal En dirección transversal	Stabilność wymiarowa (wartość średnia) W kierunku wzdłużnym W kierunku poprzecznym	< 0.25% < 0.25%
ISO 10582:2017	Usage category	Beanspruchungsklasse	Catégorie d'utilisation	Gebruikscategorie	Categoría de uso	Kategoria użytkowania	23 - Intensive domestic use 31 - Light commercial use
EN 13501-1:2018	Classification of burning behaviour	Brandverhalten	Comportement à la	Brandgedrag	Comportamiento al fuego	Klasyfikacja zachowania	Bfl - s1
	Underfloor heating	Fußbodenheizung	Chauffage par le sol	Vloerverwarming	Calefacción para suelo radiante	Ogrzewanie podłogowe	28 °C